



סילטקס סופר

חומר איטום אקרילי אלסטומי לגגות חשופים

תיאור

חומר איטום אקרילי לגגות, על בסיס מים, בעל גמישות גבוהה ועמידות בפני קרינת UV

תחומי יישום

- גגות חשופים מבטון, אריחי צמנט, מדח צמנטי
- על-גביו ירידות ביטומניות מינרליות ישנות או רעפי אספלט ישנים
- משטחי מתכת
- רעפים ורכס גגות
- צינורות מיזוג אויר
- קירות חיצוניים



אריזה

12 ק"ג, 5 ק"ג ו-1 ק"ג

גוונים

RAL 9003

RAL 7040

ממשקל 12 ק"ג RAL 7040*: דמיון במשקל 5 ק"ג

בלבד

המשטחים הנ"ל דורשים הכנה ויישום יסוד מתאים לפני היעומ של סילטקס סופר.

מאפיינים - יתרונות

- תוכנות התארכות גבוהות ומאפייני גישור סדקים
- עמיד בתנאים קשים (למשל: אזור ימי, אזרחי תעשייה)
- עמידות מצוינת לקרינת UV
- חדר לאדי מים, מאפשר לאג "לנסום"
- הידבקות טוביה מאוד למצעים שונים
- תואם למערכות איטום משחתיות ישנות יותר
- תמורה מצינית לכסף
- >IDידות לסביבה ולשימוש (מבוסס מים, חד-רכיבי)



אישורים - דוחות בדיקה

- הסמכת CE בהתאם לתקן EN 1504-2 CPR-0386-1922
- תעודה תאימות מס. CPR-0386-1922
- דוח בדיקה מטעם Geoterra מעבדת בקרת איכות חיצונית עצמאית (מס. 2015-4 2015/670 ו- 2015/190-4 (2020/190-4)
- דוח ניוטה של האוניברסיטה הטכנית הלאומית של אטונה (NTUA) - בית הספר להנדסה כימית
- תואם לדרישות הרכובות הארגניות הנדייפות (VOC) של האיחוד האירופי (EU) הנחיה EC/2004/42

מאפיינים טכניים

צפיפות (EN ISO 2811-1)	1.40 ±0.1 ק"ג/ל
התארכות בקרישה (ASTM D412)	(±30%) 370%
חזק מתיחה במקס. עומס (ASTM D412)	(±0.2) 2.24 מג"ס
חזק מתיחה בקרישה (ASTM D412) משוריין בנאוטקסטיל	< 4 מג"ס
חזק הידבקות (EN 1542)	< 2N/mm ²
קשירות שור A (ASTM D2240)	60
חדירות מים נזליים (EN 1062-3)	> 0.1 ק"ג/מ"ר ג ^{0.5}
חדירות ל-CO ₂ (EN 1062-6)	< 50 מ'
חדירות אדי מים (EN ISO 7783)	< 1.2 מ' (דרג I - חדיר)
הזרקנות UV (ASTM G154, 4 ש' UV ב-60°C + 4 ש' עיבוי ב-50°C)	מעבר (> 1000 שעות)
טמפרטורת שירות	-5°C - 80°C + מקו.

צריכה: 1 ק"ג/מ"ר לשתי שכבות (משטח צמנטי)

תנאי יישום

תכולת הלחות של המצע	4% >
לחות אויר יחסית (RH)	80% >
טמפרטורת יישום (סביבה - מצע)	+35°C +8°C מינ. / +80°C מקו.

זמן ייבוש

זמן ייבוש (C°, לחות יחסית 50%)	2-3 שעות (תחילת)
יבוש ליישום שכבה נוספת (C°, לחות יחסית 50%)	24 שעות
יבוש מלא	~ 7 ימים
* טמפרטורות נמוכות ולחות גבוהה במהלך הייבוש יאריכו את הזמן המפורטים לעלה, בעוד שטמפרטורות גבוהות יקצרו אותו	

סוג יסוד לפי תשתיות

מצע	יסודות	תיאור - פרטיים
בטון, מדח צמנטיות	רויניקס (מדול במים 1:4)	יסוד על בסיס מים עם כושר הידבקות גבוה על תשתיות בטון
	סילטקס פריימר	יסוד על בסיס ממס אקרילי, בעל מאפייני חדרה גבוהים
	ויניפיקס פריימר	יסוד על בסיס חומר ממס מבוסס שurf וויל, אידיאלי ליצוב מצעים פריצים
ירעה ביטומנית עם אגרגט מינרלי	רויניקס (מדול במים 1:4)	יסוד על בסיס מים, מתאים ליצוב ירידות ביטומניות עם אגרגט מינרלי, שמציע מגשר הדבקה אידיאלי
	נאוטקס מאטל פריימר	יסוד חד-רכיבי על בסיס מים למניעת קורוזיה, עם כושר הידבקות מעולга על גבי משטחי מתקת ישנים או חדשים
מתכת	נאוטקס אינוקס פריימר	יסוד חד-רכיבי על בסיס מים, בעל כושר הידבקות גבוה על מצעים מבריקים שאינם נקבוביים
פלדת אל-חלד, פלדה מגולונת, אלומיניום	נאוטקס אינוקס פריימר	פלדת אל-חלד, פלדה מגולונת, אלומיניום

הוראות שימוש

הכנות למצע

המשטח חייב להיות יציב נקי, יבש, מוגן מלחות עולה ונקי מאבק, שמן, גרייז וחלקים רופפים. יש להסיר את כל החומרים בעלי כושר הידבקות נמוך וחומר איטום ישנים יותר, ולנקות היטב את המשטח בצורה מכנית או כימית. בהתאם למצע, עשויה להידרש הכנה מכנית מתאימה, כדי להחליק חומר אחידות המשטח, לפתח את הנקבוביות וליצור את התנאים האופטימליים להידבקות. המשטחים צריכים להיות בעלי שיפורים מתאימים ולהיות שטוחים, חלקים ורציפים במתה מספקת (כלומר, ללא חורים, סדקים, שקעים וכו'). במקרה ההופך, יש להתייחס אליהם בהתאם (למשל בישום שפכטל כנדרש).

"שימוש יסוד"

לפני הישום של **סילטקס סופר**, יש לישם יסוד **נאוטקס** מתאים, בהתאם למצע (ראה טבלה). במקרה של תשתיות בטון, מומלץ לישם **רויניקס** מדול במים ביחס של מים : **רויניקס** - 1:4 או יסוד על בסיס חומר ממס **סילטקס פריימר** או **ויניפיקס פריימר**.

"שימוש"

לאחר יישום היסוד על המשטח, יש לישם את **סילטקס סופר** לאחר ערבוב יסודי, בשתי שכבות לפחות באמצעות גלגלת, מברשת או בתזה. השכבה הראשונה מדוללת 5% במים נקיים, בעוד השכבה השנייה (וכל אחת לאחר מכן) 24 שעות, יישום ללא דילול.

יש לישם כל שכבה של **סילטקס סופר** בכיוון שונה מהקדם. לאחר המפגשים בקומות (כמו גם בכל הפינות), בפרט הבניה (כגון מסביב ובתווך ניקוזי גגות), לאורך החיבורים, וכן בעת CISIO סדקים, רצוי מראש לישם את **סילטקס סופר** מחזק בבד פוליאסטר לא ארוג מיוחד **נאוטקסטייל** במשקל 50 גרם/מ"ר ("שימוש רטוב על רטוב" של שתי שכבות כאשר הבד ממוקם ביןיהן).


במקרים של פרויקטים בעלי דרישות גבהות יותר מבחןת עמידות מכנית וגישור סדקים, מומלץ לישם את **סילטקס סופר** עם חיזוק בד פוליאסטר לא ארוג **נאוטקסטייל** בכל משטחי הישום.

סכמה של מבנה המערכת

איתום גג חשוף על תשתיית בטון

1. תשתיית בטון
2. יסוד: רויניקס מдолל במים (יחס ערבות 4:1)
3. שכבת בסיס איטום:
סילטקס סופר (מדולל 5% במים)
4. חיזוק פינות: סרט נאותקסטייל
5. חומר איתום עליון:
סילטקס סופר (ללא דילול)


צריכה של **סילטקס סופר**: 1 ק"ג/מ"ר לשתי שכבות



מערכת איתום מחזקת לגבות חשופים לדרכיה

1. תשתיית בטון
2. יסוד: רויניקס מдолל במים (יחס ערבות 4:1)
3. שכבות בסיס איטום:
סילטקס סופר (מדולל 5% במים)
ישום "רטוב על רטוב" בשתי שכבות כאשר הבד ממוקם ביןיהן
4. חיזוק פוליאסטר: נאותקסטייל
5. חומר איתום עליון:
סילטקס סופר (ללא דילול)

צריכה של **סילטקס סופר**: 2-2.5 ק"ג/מ"ר





הערות מיוחדות

- אין לישם את **סילטקס סופר** בתנאים רטובים, או כאשר תנאים רטובים או מזג אוויר גשם צפויים להתקיים במהלך השימוש או תקופת הייבוש של המוצר
- טמפרטורת המצע במהלך השימוש והיבוש חייבת להיות לפחות $C^{\circ} 3$ מעל נקודת הטל כדי למנוע בעיות עיבוי
- השימוש נמשך במידה מספקת במשטחים האנכיאים של הגג (מינימום 30 ס"מ), כדי ליצור שכבת איטום אחידה. מומלץ בכל מקרה לכוסות את הניצבים במלואם ולהמשיך בישום האיטום בחלקים האופקיים שלהם.
- העמידות של מערכת האיטום מוגברת על-ידי הגדלת עובי השכבה היבשה הכלולית, שניתן להשיג בישום שכבה אחת נוספת נספחת.
- באזוריים עם סבירות מוגברת להישארות מים עומדים לתקופה ממושכת, מומלץ לחזק את **סילטקס סופר** בלבד פוליאסטר נאוטקסטייל. במקרה זה נדרש לפחות 3 שכבות של **סילטקס סופר** באופן מקומי. בכל מקרה, יש ליצור מראש שיפועים מתאימים כדי לאפשר זרימת מים חלקה הרחק מהאג.
- במקרה של שכבת מדיה חדשה וזמן קצר לאחר יישומה, מומלץ ליצור חיבורים מתאימים (לכל 15-20 מ"ר של שטח פנים, בעומק שווה בקרוב ל-4% מעובי שכבת המדיה), שלאחר מכן יש לאטום כראוי (למשל עם פס קצף PE בעל תאים סגורים נאוטקס פיי.יו ג'ונט לאחר יישום תקין של יסוד). כמו כן, יש ליצור מפרק התפשטות סביבה הריקף, למפרט לעיל, עם רוחב מינימלי של 1 ס"מ. יש להעביר את כל החיבורים הקיימים שלلوح הבטון למצע החדש.

הוראות תחזקה

- הייבוש הכלול של השכבה מתרחש 7 ימים לאחר מריחת השכבה הסופית, בהתאם לתנאי הסביבה. במהלך תקופה זו, רצוי שהגישה לאזור השימוש תהיה אסורה או מוגבלת לאנשי המקצוע מומלץ לבדוק את חומר האיטום مدى שנה לאיתור כל נזק שנגרם כתוצאה מגיעה או שימוש לרעה
- במקרה של צורך בתיקונים מקומיים, יש לישם את **סילטקס סופר** שוב בעובי השכבה היבשה המקורי שלו לפחות לאחר ניקוי והכנה (במידת הצורך) של האזור הפגוע. במידת הצורך, מומלץ להשתמש בלבד פוליאסטר שאינו ארוג נאוטקסטייל לצורך חיזוק.
- רצוי ניקוי תקופתי בהזאת מים בלבד (בשילוב עם חומר ניקוי ניטרלי במידת הצורך), בפרט במקרה של הצטברות רבה של לכלוך, אבק ונזירים על פני השטח.



מראה	נוול צמיגי
גווינם	לבן 9003 RAL, אפור 7040 RAL זמן בגוונים אחרים לפי בקשה
אריזה	12 ק"ג, 5 ק"ג ו-1 ק"ג בדיל פלסטיק (5 ק"ג ו-1 ק"ג בגוון לבן בלבד)
ניקוי כלិ עבודה – הסרת כתמים	ניקוי במים מיד לאחר השימוש. במקרה של כתמים שהתקשו, באמצעות מכנים
תרכובות ארגניות נדייפות (O.C.)	C.V. הגבלה לפי האיחוד האירופי (EU) הוראה 2004/42 CE עבור מוצר זה מקטgoriyah AcWB: 40 גר'/ל" (מגבלה 1.1.2010) - תכולת תרכובות ארגניות נדייפות (O.C.V.) במוצר המוכן לשימוש > 40 גר'/ל"
קוד UFI	P6D0-408S-D00E-SJH8
גרסאות	סילטקס נורדיק , בגוון טרකוטה סילטקס סופר פרו , עם התארכות וקשיות גבוהים
יציבות באחסון	שנתיים, כאשר מאוחסן באזירה הסגורה המקורית, מוגן מפני כפור, לחות וחשיפה לאור השמש



 1922
S.A. מואירה V.Moira str., P.O. Box 2315 GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Greece
15
CPR-0386-1922 4950-12 :DoP EN 1504-2 סיליקט סופר מוצר הגנה לפני השטח חומר איטום
חדיות אדי מים דרג א חזק הידבקות $\leq 1.5 \text{ N/mm}^2$ ספיגה נימית וחדיות למים $W < 0.1 \text{ kg/m}^2 \text{ g}^{0.5}$ חדיות ל CO_2 $S_D > 50\text{m}$ תגובה לאש דרג יירוי F חומרים מסוכנים תואם את 5.3

המידע הכלול בגילוּן נטוּנוּם זה בוגר לשימושים ולישומים של המוצר, מבוסס על הניסיון והידע של חברת א.מ.ס.י איטום בע"מ. הוא מוגש כשירות למתקנים וקבלנים על מנת לסייע להם למצוא פתרונות פוטנציאליים. אלומ, כספית, חברת א.מ.ס.י איטום בע"מ אינה שולטת בשימוש הנעשה במוצר בפועל, ולפיכך אינה אחראית לתוצאות השימוש. כתוצאה מהמשך הקידמה הטכנולוגית, על הלוקוחות שלמו לבדוק עם המחלקה הטכנית שגילוּן הנטוּנוּם הנוכחי לא שונה במהדרה מאוחרת יותר.

רחוב החורשת 49 קריית ביאליק, מיקוד 2751057, טל': 04-6046525

אימייל: www.amsi.co.il info@amsi.co.il